

Quelle: <https://www.arbeitssicherheit.de//document/f9002c60-cb3b-399a-a76d-a5d5da64d49a>

Bibliografie

Titel	Technische Regeln für Dampfkessel Berechnung Gewölbte Flammrohrböden (TRD 304)
Amtliche Abkürzung	TRD 304
Normtyp	Technische Regel
Normgeber	Bund
Gliederungs-Nr.	Keine FN

Abschnitt 9 TRD 304 - Zuschlag für Korrosion und Abnutzung zur Wanddicke [\(1\)](#)

Der Zuschlag zur Wanddicke beträgt c 1 mm. Er kann bei Blechdicken von 30 mm und mehr entfallen.

Fußnoten

[\(1\) Red. Anm.:](#) Außer Kraft am 1. Januar 2013 durch die Bek. vom 17. Oktober 2012 (GMBI S. 902)

